

12節 ウレタン樹脂ワニス塗り (UC)

7. 12. 1 一般事項

この節は、木部で既存塗膜がウレタン樹脂ワニス塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

7. 12. 2 ウレタン樹脂ワニス塗り

ウレタン樹脂ワニス塗りは、表7. 12. 1により、種別は特記による。特記がなければB種とする。

表7. 12. 1 ウレタン樹脂ワニス塗り

工 程		種別		塗料その他		商 品 名	塗付け量 (kg/㎡)		
		A 種	B 種	規格番号	規格名称		1 液形	2 液形	
下地調整		○		7. 2. 2による。					
1	下塗り	○	○	JASS 18 M-301	1 液形油変性 ^ボ リウレタン ワニス	—	0.05	—	
				JASS 18 M-502	2 液形 ^ボ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5～10%	—	0.06	
2	研磨紙ずり	○	○	研磨紙P 2 4 0～3 2 0					
3	中塗り	○	—	JASS 18 M-301	1 液形油変性 ^ボ リウレタン ワニス	—	0.05	—	
				JASS 18 M-502	2 液形 ^ボ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5～10%	—	0.06	
4	研磨紙ずり	○	—	研磨紙P 2 4 0～3 2 0					
5	上塗り	○	○	JASS 18 M-301	1 液形油変性 ^ボ リウレタン ワニス	—	0.05	—	
				JASS 18 M-502	2 液形 ^ボ リウレタンワニス	ニッペ [®] ファインウレタンU100 木部用クリヤー 塗料用シンナー A 5～10%	—	0.06	

(注) 1. JASS 18 M-301 及びM-502 は、日本建築学会材料規格である。

※ファインウレタン U100 木部用クリヤーは床・廊下・美術工芸品・床柱・カウンター・陳列棚などには使用しないでください。室内塗装される場合は乾燥が遅くなりますので、注意してご使用ください。