

13節 オイルステイン塗り (OS)

7. 13. 1 一般事項

この節は、木部で既存塗膜がオイルステイン塗りの塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

7. 13. 2 オイルステイン塗り

オイルステイン塗りは、表7. 13. 1により、塗料は特記による。

表7. 13. 1 オイルステイン塗り

工 程	塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	規格番号	規格名称	種類		
下地調整	表7. 2. 1のRB種				—
1	1回目塗り	—	オイルステイン	—	0.03
2	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—
3	2回目塗り	—	オイルステイン	—	0.03
4	ふき取り	全面白木綿布片でふき取る。			—