

## 13節 木材保護塗料塗り (WP)

### 18. 13. 1 一般事項

この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。

### 18. 13. 2 木材保護塗料塗り

木材保護塗料塗りは、表18. 13. 1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18. 13. 1 木材保護塗料塗り

工 程	種別		塗料その他		商 品 名	塗付け量 (kg/m <sup>2</sup> )
	A 種	B 種	規格番号	規格名称		
素地ごしらえ	○ (注)1		18. 2. 2による。			
1 下塗り	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
2 上塗り (1回目)	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
3 上塗り (2回目)	○	—	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.04

- (注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。  
2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。