

5節 クリヤラッカー塗り (CL)

18.5.1 一般事項

この節は、木部のクリヤラッカー塗りに適用する。

18.5.2 クリヤラッカー塗り

クリヤラッカー塗りは表18.5.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.5.1 木部クリヤラッカー塗り

工 程	種別		塗料その他			商 品 名	塗付け量 (kg/m ²)
	A種	B種	規格番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ	○(注)1		18.2.2による。				
1 目止め	○	—	着色目止め剤				
2 下塗り	○	○	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	ウッド シーラー	—	0.10
3 中塗り	○	—	JIS K 5533	ラッカー系シーラー	サンゾン ゲシーラー	—	0.10
4 研磨紙ずり	○	○	研磨紙P220～240				
5 上塗り (1回目)	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッカ ー	—	0.10
6 研磨紙ずり	○	—	研磨紙P240～320				
7 上塗り (2回目)	○	—	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッカ ー	—	0.10
8 仕上げ 塗り	○	○	JIS K 5531	ニトロセルロースラッカー	木材用 クリヤラッカ ー	—	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 木地(生地)仕上げ(色なし仕上げ)の場合は、工程1を省略する。