

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(改修)

(7) 複層塗材C E及び複層塗材R Eは、次による。

(ア) 材料の練混ぜ

(a) 材料の練混ぜは、(5) (ア)による。

(b) 2液形上塗材は、薄める前に基剤と硬化剤を仕上塗材の製造所の指定の割合で混ぜ合わせる。

(イ) 下塗りは、(1) (イ)による。

(ウ) 主材塗りは、次による。

(a) 吹付けの場合は、(5) (ウ) (a)による。

(b) ローラー塗りの場合は、(1) (ウ) (b)による。

(エ) 上塗りは、次による。

(a) 上塗材がメタリックの場合の所要量は、0.4 kg/m²以上とする。また、上塗りの工程を3回以上とし、第1回目はクリヤー又はメタリックと同系色のエナメルを塗り付け、最上層はクリヤーとする。

(b) (a)以外の場合は、上塗りは、(5) (エ)による。

複層塗材R E (凸部処理、凹凸状・吹付け) 工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要量 (kg/㎡)	塗り 回数	
		規格 番号	規格名称	種類				
既存塗膜等の 除去、 下地処理及び 下地調整		4.5.4による。 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ 外壁等の下地調整は、4.5.5による。 (コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板)						
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材 R E 下塗材	—	(1液・水系) ①水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1	
2	主材基層	JIS A 6909	複層塗材 R E 主材	—	(1液・水系) ①タイルラック 1液EPO-Sベース 水道水 1～3%	0.7 以上	1	
3	主材模様	JIS A 6909	複層塗材 R E 主材	—	①タイルラック 1液EPO-Sベース 水道水 1～3%	0.8 以上	1	
4	凸部処理	プラスチックローラーに塗料用シンナーAをつけて、主材模様吹き 直後に凸部を押さえる。(凸部処理の場合のみ実施)					—	—
5	上塗材	JIS A 6909	複層塗材 R E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F100Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2	
					(シリコン系・1液・水性) ①オーデフレッシュ Si100Ⅲ 水道水 5～10%			
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U100Ⅱ 水道水 5～10%			
				—	(アクリル系・1液・水系) ①タイルラック 水性トップつや一番 水道水 5～10%			

※オーデフレッシュF100Ⅲの場合、上塗材1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

*JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。)

●下塗材 (既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。)

①水性ホワイトシーラー (1液・水系)

①水性カチオンシーラー (透明・ホワイト) (1液・水系)

①ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)

①浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)

・1液ファインシーラー (1液・弱溶剤系)

●上塗材

・パワーオーデフレッシュF (フッ素系・2液・水系)

(上塗材1回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

・スーパーオーデフレッシュF (フッ素系・1液・水系)

(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

・ファインDFセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)

①ファインフッソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)

・パワーオーデフレッシュSi (シリコン系・2液・水系)

(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

①スーパーオーデフレッシュSi (シリコン系・1液・水系)

(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

①ファインシリコンフレッシュⅡ (シリコン系・2液・弱溶剤系)

①ファインSi (シリコン系・2液・弱溶剤系)

①ファインウレタンU100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系)

・1液ファインウレタンU100 (ウレタン系・1液・弱溶剤系)

複層塗材RE (ゆず肌状・ローラー) 工法例

工 程		塗料その他			日本ペイント 商品名	所要 量 (kg/m ²)	塗り 回数
		規格 番号	規格名称	種類			
既存塗膜等の 除去、 下地処理及び 下地調整		4.5.4による。 既存コンクリート打放し仕上げ外壁、既存モルタル塗り仕上げ 外壁等の下地調整は、4.5.5による。 (コンクリート、モルタル、プラスター、PCパネル、ALCパネル、押出成形セメント板)					
1	下塗材	JIS A 6909	複層塗材R E 下塗材	—	(1液・水系) ①水性透明シーラー 水道水 100%	0.1 以上	1
2	主材	JIS A 6909	複層塗材R E 主材	—	(1液・水系) ①タイルラック 1液E P O－Sベース 水道水 2～6%	1.0 以上	1
3	上塗材	JIS A 6909	複層塗材R E 上塗材	耐候形 1種	(フッ素系・1液・水系) オーデフレッシュ F 1 0 0 Ⅲ※ 水道水 5～10%	0.25 以上	2
					(シリコン系・1液・水性) ①オーデフレッシュ S i 1 0 0 Ⅲ 水道水 5～10%		
				—	(ウレタン系・1液・水系) ①オーデフレッシュ U 1 0 0 Ⅱ 水道水 5～10%		
				—	(アクリル系・1液・水系) ①タイルラック 水性トップつや一番 水道水 5～10%		

※オーデフレッシュF100Ⅲの場合、上塗材1回目塗りには「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。

*JIS A 6909 複層塗材REの規格では、上記以外に下記の商品も使用可能です。

(①マーク品の組合せが、JIS A 6909適合仕様となります。)

●下塗材 (既存塗膜の状態や下地の種類等により使用できない場合もあります。)

- ①水性ホワイトシーラー (1液・水系)
- ①水性カチオンシーラー (透明・ホワイト) (1液・水系)
- ①ファイン浸透シーラー (透明・ホワイト) (2液・弱溶剤系)
- ①浸透性シーラー (新) (2液・溶剤系)
- ・1液ファインシーラー (1液・弱溶剤系)

●上塗材

- ・パワーオーデフレッシュF (フッ素系・2液・水系)
(上塗材1回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ・スーパーオーデフレッシュF (フッ素系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ・ファインDFセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ①ファインフッソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ・パワーオーデフレッシュSi (シリコン系・2液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)

公共建築改修工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(改修)

- ①スーパーオーデフレッシュ S i (シリコン系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ①ファインシリコンフレッシュⅡ (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ①ファイン S i (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ①ファインウレタン U 1 0 0 (ウレタン系・2液・弱溶剤系)
・1液ファインウレタン U 1 0 0 (ウレタン系・1液・弱溶剤系)