

13節 木材保護塗料塗り (WP)

7.13.1 一般事項

この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。

7.13.2 木材保護塗料塗り

木材保護塗料塗りは表 7.13.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表 7.13.1 木材保護塗料塗り

工 程		種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
		A 種	B 種	規格番号	規格名称		
下地調整		○ ^{(注)1}		7.2.2 による。			—
1	下塗り	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.10 (0.06) ^{(注)3}
2	上塗り (1回目)	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06 (0.06) ^{(注)3}
3	上塗り (2回目)	○	—	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06 (0.04) ^{(注)3}

- (注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。
 2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会規格である。
 3. 塗装対象が新設木材の場合は、塗付け量を () 内とする。
 4. 新規に塗装する場合は、下地調整に代えて、素地ごしらを 7.3.2 により行う。