

7 節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD）

7. 7. 1 一般事項

この節は屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料の塗替え及び新規に塗る場合に適用する。

7. 7. 2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表 7. 7. 1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表 7. 7. 1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

工 程		種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/㎡)
		A 種	B 種	規格 番号	規格名称		
下地調整		○注(1)注(2)		モルタル面の下地調整は、表 7. 2. 4 による R B種とする。コンクリート面の下地調整は、表 7. 2. 5 による R B種とする。押出成形セメント板面の下地調整は、表7. 2. 6 による R B種とする。		—	—
1	下塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂 非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナーA 0～10%	0. 10
2	研磨紙 ずり	○	—	研磨紙 P 2 2 0 ～ 2 4 0		—	—
3	中塗り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂 非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナーA 0～10%	0. 10
4	上塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂 非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナーA 0～10%	0. 10

(注) 1. 下地調整の種別は、塗料その他の欄による。

2. 新規に塗る場合は、下地調整に代えて、素地ごしえを、モルタル面は表 7. 3. 4による B種、コンクリート面は表 7. 3. 5 による B種、押出成形セメント板面は表7. 3. 6 による B種により行う。

＊ ケンエースG-Ⅱは艶消しです。艶有り仕上げが必要な場合は「ケンエースG-Ⅱグロス」をご使用ください。

＊ JIS K 5670規格では下記商品も使用可能です。

- 下塗り、中塗り、上塗り
- ・ケンエースG-Ⅱグロス

＊ 下塗り・中塗り・上塗りとも、同一商品をご使用ください。