12節 木材保護塗料塗り (WP)

18.12.1 一般事項

この節は、屋外の木部の木材保護塗料塗りに適用する。

18.12.2 木材保護塗料塗り

木材保護塗料塗りは表18.12.1により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表18.12.1 木材保護塗料塗り

工 程		種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
		A種	B種	規格番号	規格名称		
素地ごしらえ		○ ^{(注)1}		18.2.2による。			—
1	下塗り	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
2	上塗り (1回目)	○	○	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.06
3	上塗り (2回目)	○	—	JASS 18 M-307	木材保護塗料	—	0.04

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. JASS 18 M-307 は、日本建築学会材料規格である。