

## 6 節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD）

### 18.6.1 一般事項

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。

### 18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表 18.6.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。

表 18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

| 工 程        |               | 種別     |        | 塗料その他                                                                                                        |               | 日本ペイント<br>商品名                 | 塗付け<br>量<br>(kg/㎡) |
|------------|---------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|
|            |               | A<br>種 | B<br>種 | 規格<br>番号                                                                                                     | 規格名称          |                               |                    |
| 素地<br>ごしらえ |               | ○      |        | モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4 による B種とする。<br>コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5 によるB種とする。<br>押出成形セメント板面の素地ごしらえは、18.2.6 によるB種とする。 |               |                               | —                  |
| 1          | 下塗<br>り       | ○      | ○      | JIS K<br>5670                                                                                                | アクリル樹脂非水分散形塗料 | ケンエースG－Ⅱ<br>塗料用シンナーA<br>0～10% | 0.10               |
| 2          | 研磨<br>紙<br>ずり | ○      | —      | 研磨紙P 2 2 0～2 4 0                                                                                             |               | —                             | —                  |
| 3          | 中塗<br>り       | ○      | —      | JIS K<br>5670                                                                                                | アクリル樹脂非水分散形塗料 | ケンエースG－Ⅱ<br>塗料用シンナーA<br>0～10% | 0.10               |
| 4          | 上塗<br>り       | ○      | ○      | JIS K<br>5670                                                                                                | アクリル樹脂非水分散形塗料 | ケンエースG－Ⅱ<br>塗料用シンナーA<br>0～10% | 0.10               |

(注) 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

\*ケンエースG-Ⅱは艶消しです。艶有り仕上げが必要な場合は「ケンエースG-Ⅱグロス」をご使用ください。

\*JIS K 5670規格では下記商品も使用可能です。

- 下塗り、中塗り、上塗り
- ・ケンエースG-Ⅱグロス

\*下塗り・中塗り・上塗りとも、同一商品をご使用ください。