

9節 合成樹脂エマルションペイント塗り（E P）

18.9.1 一般事項

この節は、コンクリート面、モルタル面、せっこうプラスター面、せっこうボード面、その他ボード面等の合成樹脂エマルションペイント塗りに適用する。

18.9.2 合成樹脂エマルションペイント塗り

合成樹脂エマルションペイント塗りは表 18.9.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B種とする。なお、天井面等の見上げ部分は、工程3を省略する。

表18.9.1 合成樹脂エマルションペイント塗り

工 程		種別		塗料その他			日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/m ²)
		A 種	B 種	規格 番号	規格名称	種類		
素地ごしらえ		○ (注) 1		18.2.5、18.2.6(1)又は 18.2.7 による。				—
1	下塗り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルション シーラー	—	水性透明シーラー 水道水100%	0.07
2	中塗り (1回目)	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10
3	研磨紙ずり	○	—	研磨紙P220~240			—	—
4	中塗り (2回目)	○	—	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10
5	上塗り	○	○	JIS K 5663	合成樹脂エマルション ペイント	1種	エコフラット70 水道水5~15%	0.10

(注) 1. 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

2. 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、表 18.2.6 によるB種とする。

●JIS K 5663 合成樹脂エマルションシーラーの規格では、下記商品も使用可能です。

- ・水性ホワイトシーラー
- ・水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）
- ・水性シミ止めシーラーⅡ

●JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種の規格では、下記商品も使用可能です。

- ・Hiビニレックスエコ70
- ・水性ケンエース
- ・水性ケンエースグロス（7分つや有り・5分つや有り・3分つや有り）
- ・オーデコートGエコ（5分つや有り・3分つや有り・つや消し）
- ・エコフラット100（相当※）
- ・清潔WALL（相当※）（下塗りには「清潔WALL下塗」を塗装してください。）
- ・Hiビニフレッシュセラ（相当※）

※社内試験で該当規格の性能を満たしています。